

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Lecomur 1028

Werkstoffart	Faserarmierter, kunstharzvergüteter, weißer Wandfüller für innen zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum vollflächigen Glätten. Besonders geeignet zum Verspachteln von Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten. Spannungsfrei montierte Platten mit entsprechend ausgebildeter Kante können mit Lecomur 1028 ohne Bewehrungsstreifen (Gaze oder Papier) verspachtelt werden. In jedem Fall sind die Verarbeitungshinweise der Hersteller von Gipskarton- und Gipsfaserplatten zu beachten. Für die Fugenverspachtelung von Gipsplatten zugelassen nach CE-Norm 4B-EN 13963
Farbton	Weiß
Basis	Kunstharz, Methylcellulose, Naturgips.
Anwendung	Zum Glätten, Füllen, Putzen von Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Leicht- und Isolierbauplatten, Kalk- und Zementputz und anderen mineralischen Untergründen. Zum Verspachteln von Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Für die Verdübelung und zum Füllen von Fugen und Schlitzen einsetzbar.
Eigenschaften	Sehr gut füllend, besonders leicht zu verarbeiten, zieht gleichmäßig an. Fällt auch bei höheren Schichtstärken bei gleichzeitig rissfreier Oberfläche nicht ein. Optimale Haftung auch bei kritischen Untergründen. Für Oberflächengüteklassen Q1–Q4 im Trockenbau. Auch ohne Schleifen kann bereits die Güteklasse Q 2 erreicht werden. Lecomur 1028 ist bis auf Null ausziehbar. Brandklasse A1. Biegezugfestigkeit 387 N
Untergründe	Der Untergrund muss trocken, tragfähig, griffig, öl-, fett- und staubfrei sein. Schalölle, Fette und Wachse, Tapeten und nicht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Extrem saugende oder sandende Untergründe mit maleco Tiefgrund 310 LF grundieren. Die Schnittkanten von Gipskartonplatten sind in jedem Fall zu grundieren, um Staubbildung zu vermeiden.
Verarbeitung	In ein sauberes Gefäß klares Wasser geben und bei kräftigem Rühren klumpenfrei einmischen. Nach 2-3 Minuten nochmals kurz durchrühren und innerhalb 45 min. verarbeiten. Auf 1 Raumteil Wasser 2 Raumteile Pulver einstreuen. Nach dem Anziehen kann entweder nachgespachtelt werden oder durch vorheriges Nachnässen mit dem Schwammbrett mittels Kelle scharf abgezogen werden.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verarbeitungszeit	Bei +20°C ca. 45 min. verarbeitbar.
Überarbeitung	Nach guter Durchtrocknung empfehlen wir eine Grundierung mit Maleco Tiefgrund 310 LF, um für nachfolgende Anstriche einen gleichmäßig saugenden Untergrund zu erzielen.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung	Trocken lagern