

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Graffitischutz 1105

Werkstoffart	<p>Farbloser Schutzanstrich für nicht gestrichene, saugfähige, mineralische Untergründe, wie z.B. Klinker, Sandstein, Putze etc. Diese farblose Konservierung besteht aus lösungsmittelhaltigen Acrylaten, die mit Silikonen modifiziert sind. Graffitischutz 1105 erleichtert die Reinigung nachfolgender Farbschmierereien, speziell auf porösen Untergründen. Gleichzeitig ist ein guter Feuchtigkeitsschutz gegeben. Nicht erwartet werden kann, dass die Anhaftung von Graffiti verhindert wird. Graffitischutz 1105 kann später, bei Bedarf, auch mit anderen, gängigen Anstrichsystemen überstrichen werden.</p> <p>Das Material besitzt ein ausgezeichnetes Penetrationsvermögen (Eindringtiefe) sowie Poren auskleidende Eigenschaften, damit anschließend eine leichtere Reinigung möglich ist.</p>
Bindemittelbasis	Lösemittelhaltige Acryl-Silikonkombination.
Verarbeitung	<p>Nach Reinigung der Flächen wird Graffitischutz 1105 mit Pinsel, Bürste oder Roller, in der Regel unverdünnt, auf die saugfähigen, nicht gestrichenen, mineralischen Untergründe aufgetragen. Wir empfehlen ein bis zwei Anstriche. Wir weisen darauf hin, dass Farbtonveränderungen (Anfeuerung der Steine) sowie eine leichte Seidenglanzbildung auftreten können. Diese kann jedoch über den Mengenauftrag gesteuert werden. Wir empfehlen bei mäßig saugenden Untergründen eine Verdünnung mit aromatenfreien Testbenzinen bzw. einer Universalverdünnung.</p>
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit.
Verbrauch	250 - 400 ml/m ² bei 1-2 Anstrichen (Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Verdünnung	Unverdünnt anwenden
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.