

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Hansaweiß 115 LF

<b>Werkstoffart</b>	Lösemittelfreie Kunststoff-Dispersionsfarbe für Innenanstriche.
<b>Farbton</b>	Weiß und Altweiß
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Bindemittelbasis</b>	Acryl-Copolymerdispersion.
<b>Eigenschaften</b>	Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 3, gute Deckkraft, geruchsarm.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen fluatieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Festhaftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
<b>Anstrichaufbau</b>	1 x Hansaweiß 115 LF, bis 15% wasserverdünnt. 1 x Hansaweiß 115 LF, unverdünnt.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
<b>Abtönung</b>	Malecolan Volltonfarben 270.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
<b>Verbrauch</b>	ca. 160 - 190 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich.
<b>Trockenzeit</b>	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.