

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## LecoSmart 135 ELF

<b>Werkstoffart</b>	Lösemittel- und weichmacherfreie sehr gut deckende Innendispersionsfarbe.
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Bindemittelbasis</b>	Acryl-Copolymerdispersion.
<b>Eigenschaften</b>	Konservierungsmittelfrei, im grauen Recycling-Eimer, Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 3, hohe Deckkraft, spannungsarm, gute Haftung. Lange Offenzeit, frei von foggingaktiven Substanzen. Geruchsneutral, hoch diffusionsfähig, guter Verlauf. Auch für sensible Räume einzusetzen.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken und sauber sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen flautieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Fest haftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
<b>Anstrichaufbau</b>	1 x LECOSMART 135 ELF bis 10 % wasserverdünnt. 1 x LECOSMART 135 ELF unverdünnt.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
<b>Abtönung</b>	MALECOLAN Volltonfarben 270. Durch klassische Abtönung können Konservierungsmittel in die Farbe eingetragen werden.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter + 5°C (Luft und Untergrund).
<b>Verbrauch</b>	ca. 150 - 180 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich.
<b>Trockenzeit</b>	Bei + 20°C am gleichen Tag überstreichbar.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.