

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Mattex 160 ELF

Werkstoffart	Extrem hoch-deckende Einschichtfarbe für Wand- und Deckenflächen.
Farbton	Weiß, Altweiß und Bunttöne über Tönsystem.
Glanzgrad	Stumpfmatt
Bindemittelbasis	Acryl-Copolymerdispersion
Eigenschaften	Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 2, Deckvermögen Kl. 1, lösemittel- und weichmacherfrei, sehr gut füllend, gute Haftung, hochstrapazierfähig, geeignet für brillante Abtönungen.
Untergründe	Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken und sauber sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen flutieren und gut nachwaschen. Danach grundieren. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse sind unbedingt zu entfernen. Festhaftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen. Bei durchschlagenden Vergilbungen ist vorab ein Isolieranstrich mit Maxol 410 AF auszuführen.
Anstrichaufbau	1-2 x Mattex 160 ELF, unverdünnt
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund)
Verbrauch	ca. 130 - 150 ml/m ² pro Anstrich
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.