

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## LecoGloss 192 ELF

<b>Werkstoffart</b>	Hochglänzende Kunststoff-Dispersionsfarbe für besonders starke Belastungen mit lackähnlichem Glanz, für innen und außen
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Glanzgrad</b>	Hochglänzend
<b>Bindemittelbasis</b>	Reinacrylat Spezial-Dispersion.
<b>Eigenschaften</b>	Emissions- und lösemittelfrei, frei von foggingaktiven Substanzen, sehr gut zu verarbeiten, hohe Ergiebigkeit, ausgezeichnete Verlauf, extrem gute Reinigungsfähigkeit, beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und leichte Desinfektionsmittel, glanzstabil, schmutzabweisend, vergilbungsbeständig, kreidungsstabil, schlagregendicht, wasserdampfdurchlässig, im Innenbereich geruchsneutral und nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 1, im Außenbereich wetterbeständig nach DIN 18 363.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken und sauber sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit Maleco Grundhärter 300 LF, 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit Maleco Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen flutieren und gut nachwaschen. Danach grundieren. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Festhaftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
<b>Anstrichaufbau</b>	2 x LecoGloss 192 ELF, unverdünnt.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
<b>Abtönung</b>	Malecolan Volltonfarben 270. (bis 5%, da sonst Glanzverluste auftreten).
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
<b>Verbrauch</b>	ca. 120 - 170 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich.
<b>Trockenzeit</b>	Bei trockenem, warmem Wetter am gleichen Tag überstreichbar.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.