

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Malecolan 230

Reinacrylat-Fassadenfarbe

Werkstoffart	Superdeckende, strapazierfähige Hochleistungs-Fassadenfarbe mit Filmkonservierung.
Farbton	Weiß + Bunttöne über Tönsystem
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	100% Reinacrylat.
Eigenschaften	Wetterbeständig nach DIN 18363, wasserdampfdurchlässig, vorzüglicher Verlauf, sehr gute Deckkraft, kreidungsstabil, schlagregendicht, verseifungsbeständig, besonders leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, haftfest, beständig gegen Industrieabgase. Bei zweimaligem Renovierungsanstrich auch auf älteren, dauerelastischen Systemen einsetzbar. Aufgrund der extrem guten Haftungseigenschaften universell einsetzbar, wie z.B. auf Hart-PVC, NE-Metalle, und verzinkten Flächen (nach Reinigung). Wirksamer Schutz gegen Industrieabgase CO ₂ und SO ₂ . Mit Konservierung der Beschichtung gegen Pilz- und Algenbefall.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit MALECO Tiefgrund 310 LF oder MALECO Tiefgrundierfarbe 340 grundieren. Nachputzstellen vorher fluatieren. Bei besonders glatten Untergründen MALECO Kontaktgrund 330 LF als Haftanstrich einsetzen. Für Spachtelarbeiten ist LECOSCAN 512 Fassadenspachtel besonders geeignet.
Anstrichaufbau	1 x MALECOLAN 230, bis 10% wasserverdünnt 1 x MALECOLAN 230, unverdünnt
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen.
Abtönung	Mit MALECOLAN Volltonfarbe 270.
Verarbeitungstemperatur	+5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 180-230 ml/m ² pro Anstrich.
Lagerung	Kühl aber frostfrei.
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Octylisothiazolinon, Terbutryn. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.