

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Flüssig-Eisen 475

Werkstoffart	Exklusiver Effektanstrich für dekorative Oberflächen in verrosteter Metalloptik im Innenbereich auf Dispersionsbasis.
Farbton	metallisch-schwarz
Eigenschaften	Anstrich zur Erzielung gerosteter Oberflächen für nichtmetallische Untergründe.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Stark saugende und kreidende Untergründe mit Maleco Tiefgrund 310 LF grundieren. Glatte, nicht saugende Untergründe (z.B. Latexfarben seidenglänzend oder Kunststoff-Oberflächen) müssen vorab mit Maleco Kontaktgrund 330 LF oder Malecryl Top-Haftprimer 615 grundiert werden.
Anstrichaufbau	Mindestens zwei Anstriche Flüssig-Eisen 475 aufbringen. Nach vollständiger Durchtrocknung kurzfristig (spätestens nach einem Tag) mit Rost-Aktivator 477 überarbeiten (siehe TM 477). Bei längerer Wartezeit nimmt die Aktivität des Eisenuntergrundes ab und führt zu reduzierter Rostneigung. Für den Schutz gegen mechanische Belastungen müssen die korrodierten Oberflächen überarbeitet werden. Hierfür 20% Malecryl PUR-Siegel 640 seidenglänzend mit 80% Wasser verdünnen und mittels Deckenbürste oder Farbbrolle auftragen, um evtl. Rostabrieb zu verhindern. Sofern keine Oberflächenbelastungen zu erwarten sind, ist der Deckanstrich nicht notwendig.
Verarbeitung	Streichen, rollen (kurzfloorige Walze verwenden, z.B.: Friess Futura). Zum Spritzen ungeeignet.
Verbrauch	2 x 340-420 g/m ² /pro Arbeitsgang
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Trockenzeit	Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit nach ~3 Std. überstreichbar.
Lagerung	Kühl aber frostfrei.
Werkzeuge	Reinigung mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.