Technisches Merkblatt

maleco FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Latexplastik 530

Werkstoffart	Latexplastik für innen.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Mittlerer Glanz (Seidenglänzend)
Bindemittelbasis	Copolymere Kunststoff-Dispersion.
Eigenschaften	Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 2, dauerhaft seidenglänzend, plastisch rundverlaufendes Korn, diffusionsfähig, beständig gegen normal verwendete Haushalts- und Reinigungsmittel.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig öl-u.-fettfrei sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen fluatieren und gut nachwaschen. Danach grundieren. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse sind unbedingt zu entfernen. Für schwach saugende Untergründe Maleco Kontaktgrund 330 LF einsetzen, um eine gute Griffigkeit zu erzielen.
Anstrichaufbau	1 x Dispersionsfarbe oder MALECO Seidenglanz-Latexplastik 530, 20 % wasserverdünnt im gewünschten Farbton vorstreichen. 1 x MALECO Seidenglanz-Latexplastik 530, unverdünnt
Verarbeitung	Mit der Rolle oder Airless-Gerät auftragen und mit einem Strukturroller abrollen.
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund)
Verbrauch	Abhängig von der gewünschten Struktur zwischen 400-600g/m². Der genaue Verbrauch ist nur durch einen Probeanstrich festzustellen.
Trockenzeit	Bei normalen, warmen Temperaturen, nach 24 Std. durchgetrocknet.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Unsere technischen Merkblätter sollen beraten und entsprechen dem derzeitigen Stand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag.

maleco Farbwerk GmbH
22761 Hamburg • Schützenstr. 80
Tel: (040) 39 86 56-0