

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Malecryn PUR-Siegel 640

Werkstoffart	Farblosere Einkomponenten-Polyurethan-Acryllack, wasserverdünnbar, für Holzbauteile im Innenbereich z.B. Holzdecken, Paneele, Türen, Regale, Möbel und speziell als Parkettsiegel im Wohnbereich mit normaler Beanspruchung.
Glanzgrad	Hochglänzend + seidenglänzend
Bindemittelbasis	Spezial-Polyurethan-Acrylat.
Eigenschaften	Geruchsneutral, hochabriebfest, vergilbt nicht, unbrennbar, formaldehydfrei, schweiß- und speichelecht nach EN 71-3
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Evtl. ist eine Reinigung mit Anlauger vorzunehmen. Tropische und stark harzhaltige Hölzer mit Nitro-Verdünnung auswaschen. Altanstriche gründlich matt schleifen.
Anstrichaufbau	1-2 x Malecryn PUR-Siegel 640, unverdünnt. Bei neuen und unbehandelten Untergründen Voranstrich mit Malecryn PUR-Siegel 10-15% wasserverdünnung ausführen.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.
Abtönung	Wenn eine leichte Tonegalisierung erwünscht ist, Malecryn Buntlacke oder Universal-Abtönpasten in kleiner Menge zugeben.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +8°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Ca. 100 ml/m ² je nach Saugfähigkeit.
Trockenzeit	Bei +20°C staubtrocken nach 30 Min, überstreichbar nach 2-4 Std. Durchgetrocknet nach 12 Std., voll belastbar nach 3 Tagen
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweis	Nach der Lackierung von Holzböden sollte man einige Tage Durchhärtung abwarten, bevor der Boden mit Putzwasser gereinigt wird. Teppiche erst nach mindestens 5 Tagen auflegen.
Inhaltsstoffe	Enthält Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.