

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Lecosan 660

### Wetterschutz-Farbe

<b>Werkstoffart</b>	Spezialfarbe für dauerelastische, hochwertige Holzanstriche im Außenbereich mit Filmkonservierung.
<b>Farbton</b>	Weiß und Bunt
<b>Glanzgrad</b>	Mittlerer Glanz
<b>Bindemittelbasis</b>	Spezial-Dispersion
<b>Eigenschaften</b>	Wetterbeständig nach DIN 18363, wasserdampfdurchlässig, vorzüglicher Verlauf, sehr gute Deckkraft, kreidungsstabil, schlagegendicht, besonders leicht zu verarbeiten, haftfest, farntonbeständig, sehr gut wasserabweisend. Mit Konservierung der Beschichtung gegen Pilz- und Algenbefall.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Evtl. Ausharungen vorher mit Nitro-Verdünnung reinigen. Algen und Schimmelflächen vor Anstrich mit einer Lecotox 425-Waschlösung behandeln. Geeignet für Holz im Freien, wie Holzhäuser, Dachüberstände, Ständerwerk, Gartenzäune etc. Max. Holzfeuchte bei Nadelholz 15%, bei Laubholz 12%. Neue, weichere Holzarten mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren und mit Malecyl Iso-Primer 610 grundieren. Bei Harthölzern ist die Imprägnierung nicht erforderlich. Alte, trockene Holzanstrichflächen können direkt 2 x mit Lecosan 660 gestrichen werden. Auch auf Zinkblech, mineralischen Untergründen (z.B. Putz, Beton, Mauerwerk) und Hart-PVC einzusetzen. Für Anstriche auf Zink gilt das BFS-Merkblatt Nr.5. Faserzementuntergründe mit Maleco Tiefgrund 310 LF grundieren. Alte, fest haftende Alkydharzlacke müssen angeschliffen werden und vorab mit Malecyl Iso-Primer 610 grundiert werden, damit eine gute Adhäsion zum Deckanstrich gewährleistet ist.
<b>Anstrichaufbau</b>	2 x Lecosan Wetterschutzfarbe 660, unverdünnt
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen.
<b>Abtönung</b>	Untereinander mischbar oder mit Universal-Abtönkonzentrat bis max 3%.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5°C (Luft und Untergrund).
<b>Verbrauch</b>	ca. 110-130 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich.
<b>Lagerung</b>	Kühl aber frostfrei.
<b>Trockenzeit</b>	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Octylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.