

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Super-Vorlack 750 AF

Werkstoffart	Aromatenfreier, hochwertiger thixotroper Vorlack auf Holz, Metall und neutralem Putz.
Farbton	Weiß und Bunt über Tönsystem.
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Spezial-Alkydharzkomination.
Eigenschaften	Idealer Verlauf, gute Fülle, schnelle Trocknung, beste Kantenabdeckung, an senkrechten Flächen keine Ablaufneigung, hohe Deckkraft, sehr gut schleifbar. Geeignet auch für Heizkörper bis 120°C, aromatenfrei.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen oder gründlich anschleifen. Neues Nadelholz mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren. Eisen- und Stahlflächen entrostet und reinigen. Danach mit Maxolan Antikorrosiv-Primer 720 grundieren.
Anstrichaufbau	1-2x Maleco Super-Vorlack 750 AF (erster Anstrich verdünnt).
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Bis 5 % mit Maleco Buntlacken oder bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5°C (Luft und Untergrund). Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit.
Verbrauch	ca. 90 - 120 ml/m ²
Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)	Staubtrocken nach : ca. 1-2 Std. Griffest nach : ca. 3 Std. Überstreichbar nach : ca. 5-6 Std. Schleifbar : über Nacht
Verdünnung	Nicht verdünnen, da hierdurch der EU-Grenzwert gemäß VOC-Richtlinie überschritten wird.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit MALECO AF-Verdünnung 1150 oder Terpentinersatz.
Hinweis	Besonders intensive Farbtöne wie rot, orange und gelb haben eine eingeschränkte Deckkraft. Für diese Farbtonbereiche ist ein abgestimmter, voll deckender Farbton als Grundton auszuwählen. Nicht direkt auf verzinkten Untergründen streichen. Hierfür Maleco Metallschutz 860 AF verwenden.