

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Maleco Haftgrund 770 AF

<b>Werkstoffart</b>	Gut deckender, ventilierender Grundanstrich für innen und außen auf Holz, speziell für Fenster und korrosionsgeschütztem Metall.
<b>Farbton</b>	Weiß oder über Tönsystem.
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt
<b>Bindemittelbasis</b>	Spezial-Alkydharz.
<b>Eigenschaften</b>	Wetterbeständig, feuchtigkeitsregulierend, gut füllend, schnelltrocknend, elastisch, sehr gute Deckkraft, gutes Haftvermögen, auch ohne Lackierung längere Zeit witterungsbeständig. Aromatenfrei.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen oder gründlich anschleifen. Neues Nadelholz mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren. Harzreiche und tropische Hölzer mit Nitro-Verdünnung auswaschen.
<b>Anstrichaufbau</b>	1 x Maleco Haftgrund 770 AF, 10 % verdünnt. 1 x Maleco Haftgrund 770 AF, unverdünnt.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
<b>Abtönung</b>	Bis 5% mit Maleco Buntlacken oder bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund). Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit
<b>Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)</b>	Staubtrocken nach : ca. 1-2 Std. Griffest nach : ca. 3-4 Std. Überstreichbar nach : ca. 6-7 Std.
<b>Verdünnung</b>	Falls erforderlich maleco AF-Verdünnung 1150 (notfalls Terpentinersatz)
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.