

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Kronalan 820 AF

|   |   |
|---|---|
| <b>Werkstoffart</b>   | Brillant hochglänzender, langölgiger Alkydharz-Weißlack für innen und außen auf Holz, Metall und neutralem Putz.  |
| <b>Farbton</b>  | Weiß  |
| <b>Glanzgrad</b>  | Hochglänzend  |
| <b>Bindemittelbasis</b>   | Spezial-Alkydharz   |
| <b>Eigenschaften</b>  | Wetterbeständig, hervorragende, jahrelange Glanzhaltung, sehr gut deckend, leicht zu verarbeiten, schöner Verlauf, gute Kantenabdeckung, tropfgehemmt, aromatenfrei.  |
| <b>Untergründe</b>  | Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen oder gründlich anschleifen.<br>Neues Nadelholz mit Maleco Bläueschutz imprägnieren und 2 x mit Maleco Haftgrund 770 AF oder Schleifgrund 760 AF grundieren.<br>Eisen- und Stahlflächen müssen mit Maxolan Antikorrosiv-Primer 720 grundiert werden. |
| <b>Verarbeitung</b>   | Streichen, rollen, spritzen (auch airless).   |
| <b>Abtönung</b>   | Maleco Buntlacke oder bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.  |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>  | Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund). Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit  |
| <b>Verbrauch</b>  | ca. 70 - 90 ml/m <sup>2</sup> .   |
| <b>Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)</b> | Staubtrocken nach : ca. 2-3 Std.<br>Griffest nach : ca. 12 Std.<br>Überstreichbar nach : ca. 24 Std. (bei 20°C und Frischluft).   |
| <b>Verdünnung</b>   | Falls erforderlich maleco AF-Verdünnung 1150 (notfalls Terpentinersatz)   |
| <b>Werkzeuge</b>  | Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.   |