

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Maleco Härter 895

<b>Werkstoffart</b>	Härter für Alkydharzlacke.
<b>Farbton</b>	transparent, leicht gelblich
<b>Bindemittelbasis</b>	Isocyanat
<b>Eigenschaften</b>	<p>Spezialzusatz für hoch widerstandsfähige Oberflächen. Durch Zugabe von Härter 895 können Kratz-, Tritt- und Stoßfestigkeit deutlich erhöht werden, daher auch speziell für den Treppenbereich und für Bücherborde geeignet.</p> <p>Geeignet für die Abmischung mit Maleco Buntlack 810 AF, Kronalan 820 AF, Maleco Seidenmattlack 840 AF, Maleco Holzsiegel 910 AF.</p> <p>Die Produkte Maleco Holzlasur 930 AF, Maleco Dickschichtlasur 940 AF können ebenfalls eingesetzt werden, jedoch ist hierbei mit einer leicht gelblichen Farbtonveränderung zu rechnen.</p> <p>Metallschutz 860 AF ist nicht verträglich.</p>
<b>Anwendung</b>	<p>Der 250g-Beutel reicht für eine 2,5L Dose Alkydharzlack.</p> <p>Die Verträglichkeit mit anderen als o.a. Lacken ist vorher zu prüfen.</p> <p>Maleco Härter 895 kann direkt auf den Lack zugegeben werden.</p> <p>Nach Zugabe gut umrühren.</p> <p>Die empfohlene Zugabe entspricht ungefähr einer prozentualen Zugabe von 8-10 Gewichtsprozent auf den Lack, abhängig vom spezifischen Gewicht.</p> <p>Eine Mehrzugabe hat eine nachteilige Wirkung und beeinflusst die erzielbare Oberflächenhärte negativ.</p>
<b>Verarbeitungszeit</b>	<p>Nicht mehr Material mischen, als in 1 Stunde (bei +20°C) verarbeitet werden kann.</p> <p>Höhere Temperaturen führen zu einer kürzeren Verarbeitungszeit. Das Verarbeitungsende wird durch Viskositätszunahme angezeigt.</p>
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung ist nach Vernetzung des Härters nicht mehr möglich. Im flüssigen Zustand können die Werkzeuge mit Nitro-Verdünnung gereinigt werden.