

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Holzsiegel 910 AF

Werkstoffart	Farbloser Einkomponenten-Spezial-Klarlack für hochwertige Versiegelungen im Innen- und Außenbereich auf Holz, wie z.B. Parkettfußböden, Treppen, Türen, Möbel, Paneele, Tischplatten, Sitzmöbel.
Farbton	Farblos
Glanzgrad	Hochglänzend und seidenglänzend
Bindemittelbasis	Spezial Urethan-Alkyd
Eigenschaften	Wetterbeständig, trittfest, gute Abriebfestigkeit, beständig gegen neutrale Reinigungsmittel, Öle, Fette, schwache Säuren. Aromatenfrei.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Exotische Hölzer vorher mit Nitro-Verdünnung auswaschen. Nadelhölzer mit MALECO Bläueschutz imprägnieren. Alte, aber noch tragfähige Anstriche anlaugen, anschleifen und reinigen.
Anstrichaufbau	1 x Maleco Holzsiegel 910 AF, bis 15 % verdünnt. 2 x Maleco Holzsiegel 910 AF, unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund) Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit
Verbrauch	ca. 70 - 90 ml/m ²
Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)	Staubtrocken nach : ca. 1-2 Std. Griffest nach : ca. 3-4 Std. Überstreichbar nach : ca. 12 Std. Sitzfest nach : ca. 1-2 Tagen
Verdünnung	maleco AF-Verdünnung 1150 oder Kunstharz-Verdünnung (für schnellere Trocknung).
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit maleco AF-Verdünnung 1150 oder Terpentinersatz.