

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Träfärg 960

Original SchwedenhausFarbe

<b>Werkstoffart</b>	Spezial-Holzfarbe auf wässriger Basis für extrem wetterbeständige Holzanstriche im Außenbereich mit bester Haftung, langjährig hohe Elastizität.
<b>Farbton</b>	Weiß und Bunt über Tönsystem
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt
<b>Bindemittelbasis</b>	Spezial Acryl-/Alkydkombination
<b>Eigenschaften</b>	Dauerhaft elastisch bei bester Haftung, wetterbeständig nach DIN 18363, wasserdampfdurchlässig, vorzüglicher Verlauf, sehr gute Deckkraft, farbstabil, schlagregendicht, besonders leicht zu verarbeiten, extrem haffest, sehr gut wasserabweisend. Die Holzstruktur bleibt sichtbar. Auch nach mehreren Jahren kein Verspröden oder Abblättern. Für Fenster und Türen nur eingeschränkt verwenden, da nur begrenzte Blockfestigkeit vorhanden ist. Mit Konservierung der Beschichtung gegen Pilz- und Algenbefall.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Evtl. Ausharungen vorher mit Nitro-Verdünnung reinigen. Algen- und Schimmelflächen vor Anstrich mit einer Lecotox 425-Waschlösung behandeln. Geeignet für Holz im Freien, wie Holzhäuser, Dachüberstände, Ständerwerk, Gartenzäune. Auch auf nicht maßhaltigen Bauteilen einsetzbar, wenn Hinterfeuchtungen vermieden werden. Max. Holzfeuchte 15%. Nadelhölzer mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren und mit Malecryl Iso-Primer 610 grundieren. Bei Harthölzern ist die Imprägnierung nicht erforderlich. Alte, trockene Holzanstrichflächen können nach dem Anschleifen direkt 2 x mit Träfärg 960 gestrichen werden. Renovierungsanstriche auf Alkydharz-Untergründen müssen vorab mit Malecryl IsoPrimer 610 grundiert werden. Auch auf mineralischen Untergründen (z.B. Putz, Beton, Mauerwerk) im ph-neutralen Bereich und auf Hart-PVC einzusetzen. Für Anstriche auf Zink gilt das BFS-Merkblatt Nr.5. Zinkflächen müssen vorab mit Maleco Metallschutz 860 AF (Trockenfilmschicht von 80µm) grundiert werden.
<b>Anstrichaufbau</b>	2-3 x TRÄFÄRG 960, unverdünnt
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen.
<b>Abtönung</b>	Untereinander mischbar oder mit Universal-Abtönkonzentraten bis max 3%.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5°C (Luft und Untergrund).
<b>Verbrauch</b>	ca. 90-130 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich (je nach Untergrundsaugfähigkeit).
<b>Lagerung</b>	Kühl aber frostfrei.
<b>Trockenzeit</b>	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Octylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.