

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Holzlasur 930 AF

Werkstoffart	Aromatenfreie, offenporige, tiefenwirksame, geruchsarme, elastische Dünnschicht-Holz imprägnierlasur für innen und außen. Wasserabweisend durch Perl-Effekt. Mit hoch wirksamem UV-Filter.
Farbton	Farbtöne laut Farbtonkarte.
Glanzgrad	Seidenmatt
Bindemittelbasis	Alkydharz-Kombination mit hohem Eindringvermögen, dank spezieller Mikropigmente.
Eigenschaften	Bestes Eindringvermögen sorgt für besten Schutz des Holzes, ohne PCP und Lindan. Schützt vor Vergrauung und Feuchtigkeit. Microfeine Lasurpigmente färben das Holz im gewünschten Farbton und unterstützen die Holzmaserung. Ansatzfrei zu verarbeiten. Tropfgehemmt eingestellt und daher auch über Kopf zu verarbeiten. Wasserdampfdurchlässig. Das eingesetzte Spezial-Bindemittel ist der Grund für eine elastische Filmoberfläche. Farblos nur im Innenbereich verarbeiten oder zum Aufhellen dunkler Farbtöne bei indirekter Bewitterung.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen oder gründlich anschleifen. Neues Nadelholz mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren. Tropische Hölzer mit Nitro-Verdünnung auswaschen. Die Holzfeuchte sollte im Außenbereich im Mittel 15% nicht überschreiten.
Anstrichaufbau	2 - 3 x Maleco Holzlasur 930 AF im Außenbereich. 1 - 2 x Maleco Holzlasur 930 AF im Innenbereich.
Verarbeitung	Streichen, spritzen, tauchen, fluten, rollen. Wir empfehlen Maleco Holzlasur 930 AF mit einem weichem Flachpinsel in Richtung der Holzmaserung gleichmäßig aufzutragen. Verbretterungen immer senkrecht bearbeiten.
Abtönung	Untereinander mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund) Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit.
Verbrauch	ca. 80 - 100 ml/m ² je nach Untergrundsugfähigkeit.
Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)	Staubtrocken nach : ca. 1 Std. Trocken nach : ca. 8 Std. Überstreichbar nach : ca. 8 Std.
Verdünnung	Nur unverdünnt verarbeiten.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit MALECO AF-Verdünnung 1150 oder notfalls Terpentinersatz.
Hinweis	Bei Innenarbeiten für ausreichende Belüftung sorgen.