


Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

MPC FAPOS transparent 992

Werkstoffart	Transparenter Graffiti-Schutz-Anstrich mit permanenter Abweisung gegen Farbgraffiti-Verunstaltungen für saugfähige, mineralische Untergründe, wie z.B. Beton, Klinker, Sandstein, Putze, WDVS-Systeme etc. und für bereits gestrichene und nicht saugende Untergründe, wie z.B. Metalle, Fliesen, Elektrokästen, Geschäftsschilder. Graffiti-Entfernung nur möglich mit CO-BIO-FLÜSSIG 996.
Glanzgrad	Geringer Oberflächenmattglanz
Bindemittelbasis	Wassermischbares Spezial-Polymer.
Eigenschaften	<p>MPC FAPOS transparent 992 verhindert ein Festhaften von Farbschmierereien. Nicht erwartet werden kann, dass die Anhaftung von Graffiti total verhindert wird. Graffiti nur mit CO-BIO-FLÜSSIG 996 Graffiti-Entferner lösen.</p> <p>Wetterbeständig und wasserabweisend nach DIN 4108. Nassabriebbeständig Kl. 1, Wasserdampfdurchlässig, karbonatisierungsbremsend, vorzüglicher Verlauf, sehr gute Deckkraft, schlagregendicht, verseifungs- u. vergilbungsbeständig, besonders leicht zu verarbeiten, haftfest, beständig gegen Industrieabgase und Auftausalze. Das Material besitzt ein ausgezeichnetes Penetrationsvermögen (Eindringtiefe) sowie Poren auskleidende Eigenschaften für die leichtere Reinigungsfähigkeit. Die Oberflächen sind bei Verschmutzungen extrem gut zu reinigen und eignen sich daher auch als Anstrich für Schmutz sensible Flächen.</p> <p>Zugelassen durch die BAST (Bundesanstalt für Straßenwesen) Achtung: Nach 5 Tagen Trocknung, ist das Material nur mit sich selbst zu überarbeiten. Die Eigenschaft für die extreme Graffiti-Schutzwirkung. Die optimale Reinigungsfähigkeit ist schon nach 7 Tagen erreicht.</p>
	
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit maleco Tiefgrund 310 LF grundieren. Nachputzstellen vorher flutieren. Für Spachtelarbeiten ist LecoScan 512 Fassadenspachtel einzusetzen.
Anstrichaufbau	1-2 x MPC FAPOS transparent 992 unverdünnt auftragen, abhängig vom Untergrund und der Saugfähigkeit. Mit höherer Schichtstärke verbessert sich die Reinigungswirkung mit CO-BIO-FLÜSSIG 996 Graffiti-Entferner.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen. Vorab Probefläche anlegen, weil durch den Auftrag eine Farbtonintensivierung des Untergrundes entstehen kann.
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C (Luft und Untergrund) und max. rel. Luftfeuchte von 80%.
Verbrauch	ca. 120-140 ml/m ² pro Anstrich, je nach Untergrundsauhfähigkeit.
Lagerung	Kühl aber frostfrei.
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.