Technisches Merkblatt

Leco-DIN Plus 120 LF / RF-Weiß 122 LF

Werkstoffart	Lösemittelfreie Kunststoff-Dispersionsfarbe für Innenanstriche.
Farbton	Weiß 120 LF und RF-Weiß 122 LF
Glanzgrad	Stumpfmatt
Bindemittelbasis	Acryl-Copolymerdispersion.
Eigenschaften	Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 3, gute Deckkraft, spannungsarm, geruchsarm
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen fluatieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Festhaftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
Anstrichaufbau	1 x 2 x Leco-DIN Plus 120 LF/RF-Weiß 122 LF unverdünnt auftragen.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Malecolan Volltonfarben.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 160 - 190 ml/m² pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser
Inhaltstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Unsere technischen Merkblätter sollen beraten und entsprechen dem derzeitigen Stand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag.

maleco Farbwerk GmbH
22761 Hamburg • Schützenstr. 80
Tel: (040) 39 86 56-0