

Top Weiß 140 ELF

| | |
|--------------------------------|---|
| Werkstoffart | Hochdeckende, umweltschonende Spezial-Innendispersionsfarbe für raumlufthygienisch sensible Bereiche, wie Krankenhäuser, Kindergärten, Arztpraxen u.v.m. |
| Farbton | Weiß + Bunttöne über Tönsystem |
| Glanzgrad | Stumpfmatt |
| Bindemittelbasis | Copolymere Spezial-Dispersion |
| Eigenschaften | Emmissions- und lösemittelfrei. Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 2. Hoher Weißgrad, spannungsarm, spritzarme Verarbeitung, geruchsneutral, besonders leicht zu verarbeiten. Keine Ammoniakabspaltung, weichmacherfrei. |
| Untergründe | Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Grundieren je nach Saugfähigkeit mit MALECO Grundhärter 300 1:4 oder MALECO Tiefgrund 310 LF. Nachputzstellen fluatieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Festhaftende alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen. |
| Anstrichaufbau | 1 x TOP WEISS 140 ELF bis 15% wasserverdünnt. 1 x TOP WEISS 140 ELF unverdünnt. |
| Verarbeitung | Streichen, rollen, spritzen (auch airless). |
| Abtönung | MALECOLAN Volltonfarben 270. |
| Verarbeitungstemperatur | Nicht unter + 5°C (Luft und Untergrund). |
| Verbrauch | ca. 150-180 ml/m ² pro Anstrich. |
| Trockenzeit | Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar. |
| Werkzeuge | Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. |
| Inhaltsstoffe | Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |