

UltraMax 158 ELF

Werkstoffart	Sehr gut deckende, matte Innenfarbe.
Farbton	Weiß und altweiß
Glanzgrad	Stumpfmatt
Bindemittelbasis	Copolymere Kunststoff-Dispersion.
Eigenschaften	Emissions-, lösemittel- u. weichmacherfrei, Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 2, besonders leicht zu verarbeiten, sehr ergiebig, gute Haftung, lange Offenzeit. Auch bei kritischen Lichtverhältnissen sind einwandfreie, matte Oberflächen zu erzielen. Großflächen oder Anstriche bei höheren Temperaturen ergeben eine noch gleichmäßigere Oberfläche, wenn der Erstanstrich mit maleco Blockprimer 333 LF ausgeführt wird.
Untergründe	Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken und sauber sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen flutieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Festhaftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
Anstrichaufbau	1-2 x UltraMax 158 ELF unverdünnt
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Ca. 130 - 150 ml/m ² pro Anstrich
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.