

Lecosil Kontaktgrund 355 LF

Werkstoffart	Spezial-Silikon-Grundierfarbe für den sehr gut deckenden Grundanstrich unter Lecosil Perl-Tec 250 mit speziellen Zuschlagstoffen für haftvermittelnde Eigenschaften auf Beton, Putz, Mauerwerk.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Acryl-Copolymerdispersion und Silikonharz-Emulsion.
Eigenschaften	Durch die leicht raue Oberfläche wird eine griffige, sehr gut haftende Anstrichfläche geschaffen. Daher geeignet als Grundanstrich auf alten Kunstharzputzbeschichtungen und VWS-Systemen. Besonders auf glatten Untergründen beste Haftung. Geeignet zum Ausgleichen unterschiedlicher Saugfähigkeiten und geringer Strukturunterschiede. Auch als Kontaktgrund auf alten Dispersions-Silikatfarben für den Deckanstrich von Lecosil Perl-Tec 250 geeignet. Gute Eindringtiefe, hoch diffusionsfähig, leichte Verarbeitung.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schlecht haftende Altanstriche restlos abstoßen. Evtl. Nachputzstellen fluatieren und nachwaschen. Besonders stark saugende Untergründe zunächst mit Maleco Tiefgrund 310 LF grundieren.
Anstrichaufbau	1 x LECOSIL Kontaktgrund 355 LF, bis max. 3 % wasserverdünnt.
Verarbeitung	Mit halblanger Deckenbürste in den Untergrund einstreichen. Auftrag mit der Rolle möglich.
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270 bis max. 20%.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Bei glatten Untergründen ca. 120-170 ml/qm. Bei rauen Untergründen ca. 170-280 ml/qm.
Trockenzeit	Bei +20°C nach ca. 12 Std. überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.