

## Malecyl Top-Haftprimer 615

<b>Werkstoffart</b>	Spezial-Haftprimer auf alten Anstrichen oder Lackierungen, Holz, gereinigtem Zink, Hart-PVC, Aluminium, grundiertem Eisen und anderen nicht saugenden Untergründen. Überarbeitbar mit Acryllacken und Alkydharzlacken (außer auf Zinkuntergründen)
<b>Farbton</b>	Weiß und Bunt über Tönsystem.
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Bindemittelbasis</b>	100% Reinacrylat.
<b>Eigenschaften</b>	Hervorragendes Haftvermögen, extrem guter Verlauf, schnell trocknend, gut schleifbar, hitzebeständig bis 80° C (für Heizkörper geeignet), hohe Deckkraft, diffusionsfähig.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Neues und ausgewittertes Weichholz im Außenbereich mit Maleco Holzimprägnierung 700 vorbehandeln. Zinkbleche mit Ammoniak-Netzmittelwäsche entfetten (siehe BFS-Merkblatt Nr. 5). Alte Anstriche reinigen und matt schleifen. Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium.
<b>Anstrichaufbau</b>	1-2 x Malecyl Top-Haftprimer 615, unverdünnt.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen. Nicht bei praller Sonne und nebligem Wetter verarbeiten.
<b>Abtönung</b>	Mit Universal-Abtönkonzentraten oder mit Malecyl Buntlacken.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
<b>Verbrauch</b>	Ca. 110 - 130 ml/m <sup>2</sup> je nach Untergrund.
<b>Trockenzeit</b>	Bei +20°C nach 3-4 Std. überstreichbar mit Acryllacken, nach 8-10 Std mit Alkydharzlacken. (Bei Deckanstrichen mit Alkydharzlacken ist bei nicht ausreichender Durchtrocknung mit Glanzverlusten zu rechnen.)
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.