

## Maleco Holzimprägnierung 700

<b>Werkstoffart</b>	Schützende, schnelltrocknende Imprägnierung für Nadelholz. Nur für außen, aber ohne Erdkontakt.
<b>Farbton</b>	Farblos
<b>Bindemittelbasis</b>	Alkydharz
<b>Eigenschaften</b>	Imprägnierung für nachfolgende lasierende oder deckende Holzanstriche, bei denen eine Imprägnierung gefordert oder ggf. aufgrund der Holzart vorgeschrieben ist. Der Oberflächen-Filmschutz wirkt vorbeugend gegen holzverfärbende Pilze (Bläue). Gute Wasserquellfestigkeit. Wegen der geringen Viskosität, hohes Eindringvermögen. Überschüssiges Material gut verteilen. Er dürfen keine stark glänzenden Flächen stehen bleiben. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, fest, trocken und frei von Inhaltsstoffen sein. Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen. Harzreiche und tropische Hölzer mit Nitro-Verdünnung abwaschen. Scharfe Kanten sind zu brechen.
<b>Anstrichaufbau</b>	1 x Maleco Holzimprägnierung 700.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, tauchen, fluten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +10°C (Luft und Untergrund).
<b>Verbrauch</b>	Ca. 70 - 100 ml/m <sup>2</sup> abhängig von der Untergrundsaugfähigkeit.
<b>Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)</b>	Staubtrocken nach: ca. 30 Min. Überstreichbar nach: ca. 10 Std.
<b>Überarbeitung</b>	Mit allen handelsüblichen Lasuren, ob wässrig oder lösemittelhaltig.
<b>Verdünnung</b>	Unverdünnt verarbeiten.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger