

Maleco Schleifgrund 760 AF

Werkstoffart	Hochwertiger Spezial Innen-Vorlack auf Holz, Metall und neutralem Putz.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Spezial-Alkydharzkombination.
Eigenschaften	Hervorragender Verlauf (auch an stehenden Flächen), ausgezeichnete Kantenabdeckung, leichte Verarbeitung, sehr gute Deckkraft, beste Schleifbarkeit, schnelltrocknend, aromatenfrei.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Intakte Altanstriche anlaugen oder gründlich anschleifen. Eisen und Stahlflächen entrostet und reinigen. Danach mit Maxolan Antikorrosiv-Primer 720 grundieren.
Anstrichaufbau	1-2x Maleco Schleifgrund 760 AF
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Bis 5% mit Maleco Buntlacken oder bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund). Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit
Verbrauch	ca. 110 - 130 ml/m ²
Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)	Staubtrocken nach : ca. 1,5 Std. Griffest nach : ca. 3-4 Std. Überstreichbar nach : ca. 12 Std. Schleifbar nach : ca. 15 Std.
Verdünnung	Falls erforderlich maleco AF-Verdünnung 1150 (notfalls Terpentinersatz).
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.