

Maleco Haftgrund 770 AF

Werkstoffart	Gut deckender, ventilierender Grundanstrich für innen und außen auf Holz, speziell für Fenster und korrosionsgeschütztem Metall.
Farbton	Weiß oder über Tönsystem.
Glanzgrad	Seidenmatt
Bindemittelbasis	Spezial-Alkydharz.
Eigenschaften	Wetterbeständig, feuchtigkeitsregulierend, gut füllend, schnelltrocknend, elastisch, sehr gute Deckkraft, gutes Haftvermögen, auch ohne Lackierung längere Zeit witterungsbeständig. Aromatenfrei.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen oder gründlich anschleifen. Neues Nadelholz mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren. Harzreiche und tropische Hölzer mit Nitro-Verdünnung auswaschen.
Anstrichaufbau	1 x Maleco Haftgrund 770 AF, 10 % verdünnt. 1 x Maleco Haftgrund 770 AF, unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Bis 5% mit Maleco Buntlacken oder bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund). Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit
Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)	Staubtrocken nach : ca. 1-2 Std. Griffest nach : ca. 3-4 Std. Überstreichbar nach : ca. 6-7 Std.
Verdünnung	Falls erforderlich maleco AF-Verdünnung 1150 (notfalls Terpentinersatz)
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.