

## Maleco Buntlack 810 AF

<b>Werkstoffart</b>	Hochglänzender, schlagfester Buntlack für innen und außen auf Holz, Metall und neutralem Putz.
<b>Farbton</b>	Mehr als 15000 Farbtöne über Tönsystem
<b>Glanzgrad</b>	Hochglänzend
<b>Bindemittelbasis</b>	Alkydharz
<b>Eigenschaften</b>	Wetterbeständig, schnelltrocknend, schlagfest, lichteht, glanzstabil, leichte Verarbeitung, gute Deckkraft, in bunten Farbtönen auch für Heizkörper geeignet. Aromatenfrei. Für extrem widerstandsfähige Oberflächen 250g maleco Härter 895 auf 2,5L Buntlack 810 AF zugeben und gründlich verrühren. Hiermit kann eine deutliche Erhöhung der Oberflächenhärte erzielt werden.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen oder gründlich anschleifen. Neues Nadelholz mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren. Eisen- und Stahlflächen müssen mit Maxolan Antikorrosiv-Primer 720 grundiert werden.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
<b>Abtönung</b>	Alle Farbtöne untereinander mischbar oder bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund). Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit
<b>Verbrauch</b>	ca. 80 - 100 ml/m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)</b>	Staubtrocken nach : ca. 3-4 Std. Griffest nach : ca. 8-10 Std. Überstreichbar nach : ca. 24 Std. Sitzfest nach : ca. 3-4 Tagen
<b>Verdünnung</b>	Falls erforderlich maleco AF-Verdünnung 1150 (notfalls Terpentinersatz)
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.