

Maleco Seidenmattlack 840 AF

Werkstoffart	Geruchsmilder Seidenmattlack auf Holz, Metall und neutralem Putz für innen und außen.
Farbton	Weiß, Altweiß und Bunt über Tönsystem
Glanzgrad	Seidenmatt
Bindemittelbasis	Alkydharz
Eigenschaften	Geruchsmild, hochdeckend, strapazier- und reinigungsfähig, hitzebeständig, guter Verlauf, leichte Verarbeitung, gute Deckkraft, schnelltrocknend, makellose Oberfläche mit guter Abriebfestigkeit, seidenschliffartiger Glanz, aromatenfrei. Für extrem widerstandsfähige Oberflächen 250g maleco Härter 895 auf 2,5L Seidenmattlack 840 AF zugeben und gründlich verrühren. Hiermit kann eine deutliche Erhöhung der Oberflächenhärte erzielt werden.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen oder gründlich anschleifen. Neues Nadelholz mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren und 2 x Maleco Haftgrund 770 AF oder Schleifgrund 760 AF grundieren. Eisen- und Stahlflächen müssen mit Maxolan Antikorrosiv-Primer 720 grundiert werden. NE-Metalle mit Ammoniakalischer Netzmittelwäsche (siehe BfS Merkblatt Nr.5 – neuste Fassung) reinigen.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund). Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit.
Verbrauch	ca. 90 - 110 ml/m ² .
Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)	Staubtrocken nach : ca. 2-3 Std. Griffest nach : ca. 4-5 Std. Überstreichbar nach : ca. 24 Std.
Verdünnung	Terpentinersatz Falls erforderlich maleco AF-Verdünnung 1150 (notfalls Terpentinersatz)
Anmerkung	Maleco Seidenmattlack 840 AF ist gut abriebfest. Jedoch sollte bei Sitzmöbeln und Tischplatten der letzte Anstrich mit Härterzusatz 895 erfolgen.