

Maleco Bootslack 920 AF

Werkstoffart	Seewasserbeständiger, Einkomponentiger Boots- u. Yachtlack für Holz über Wasser. Für innen und außen.
Farbton	Farblos
Glanzgrad	Hochglänzend
Bindemittelbasis	UV-beständiges Spezial-Alkydharz.
Eigenschaften	Extrem widerstandsfähig, kratz- u. abriebfest, vergilbungsresistent. Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, Öle, Fette, Wasser, Trinkalkohol und schwache Säuren. Aromatenfrei
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen und gründlich anschleifen. Pflegemittel wie Wachse, Polituren, Silikone und Verunreinigungen, wie Algen und Muscheln müssen unbedingt entfernt werden.
Anstrichaufbau	1 x Maleco Bootslack 920 AF, 20% verdünnt 1 x Maleco Bootslack 920 AF, 10% verdünnt 2-3 x Maleco Bootslack 920 AF, unverdünnt
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Verarbeitungstemperatur	Möglichst über +10°C, da sonst eher mit hohem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zu rechnen ist. Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit.
Verbrauch	ca. 70 - 90 ml/m² pro Anstrich.
Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)	Staubtrocken nach : ca. 3-4 Std. Überstreichbar nach : ca. 12 Std Voll belastbar nach : ca. 2-3 Tagen
Verdünnung	Falls erforderlich maleco AF-Verdünnung 1150 (notfalls Terpentinersatz)
Werkzeuge	Reinigung mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.