

Trärfärg 960

Original SchwedenhausFarbe

Werkstoffart	Spezial-Holzfarbe auf wässriger Basis für extrem wetterbeständige Holzanstriche im Außenbereich mit bester Haftung, langjährig hohe Elastizität.
Farbton	Weiß und Bunt über Tönsystem
Glanzgrad	Seidenmatt
Bindemittelbasis	Spezial Acryl-/Alkydkombination
Eigenschaften	Dauerhaft elastisch bei bester Haftung, wetterbeständig nach DIN 18363, wasserdampfdurchlässig, vorzüglicher Verlauf, sehr gute Deckkraft, farbtone stabil, schlagregendicht, besonders leicht zu verarbeiten, extrem haffest, sehr gut wasserabweisend. Die Holzstruktur bleibt sichtbar. Auch nach mehreren Jahren kein Verspröden oder Abblättern. Für Fenster und Türen nur eingeschränkt verwenden, da nur begrenzte Blockfestigkeit vorhanden ist.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Evtl. Ausharungen vorher mit Nitro-Verdünnung reinigen. Algen- und Schimmelflächen vor Anstrich mit einer Waschlösung behandeln. Geeignet für Holz im Freien, wie Holzhäuser, Dachüberstände, Ständerwerk, Gartenzäune. Auch auf nicht maßhaltigen Bauteilen einsetzbar, wenn Hinterfeuchtungen vermieden werden. Max. Holzfeuchte 15%. Nadelhölzer mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren und mit Malecryn Iso-Primer 610 grundieren. Bei Harthölzern ist die Imprägnierung nicht erforderlich. Alte, trockene Holzanstrichflächen können nach dem Anschleifen direkt 2 x mit Trärfärg 960 gestrichen werden. Renovierungsanstriche auf Alkydharz-Untergründen müssen vorab mit Malecryn IsoPrimer 610 KAT grundiert werden. Auch auf mineralischen Untergründen (z.B. Putz, Beton, Mauerwerk) im ph-neutralen Bereich und auf Hart-PVC einzusetzen. Für Anstriche auf Zink gilt das BFS-Merkblatt Nr.5. Zinkflächen müssen vorab mit Maleco Metallschutz 860 AF (Trockenfilmschicht von 80µm) grundiert werden.
Anstrichaufbau	2-3 x TRÄRFÄRG 960, unverdünnt
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen.
Abtönung	Untereinander mischbar oder mit Universal-Abtönkonzentrat bis max 3%.
Verarbeitungstemperatur	+5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 90-130 ml/m ² pro Anstrich (je nach Untergrundsaußfähigkeit).
Lagerung	Kühl aber frostfrei.
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Octylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.