

## MPC FAPOS pigmentiert 990

<b>Werkstoffart</b>	Graffiti-schutz-Anstrich mit permanenter Abweisung gegen Farbgraffiti-Verunstaltungen für saugfähige, mineralische Untergründe, wie z.B. Beton, Klinker, Sandstein, Putze, WDVS-Systeme etc. und für bereits gestrichene und nicht saugende Untergründe, wie z.B. Metalle, Fliesen, Elektrokästen, Geschäftsschilder. Graffiti-Entfernung <b>nur</b> möglich mit CO-BIO-FLÜSSIG 996.
<b>Farbton</b>	Weiß und Bunttöne über Tönsystem.
<b>Glanzgrad</b>	Geringer Oberflächenmattglanz
<b>Bindemittelbasis</b>	Wassermischbares Spezial-Polymer.
<b>Eigenschaften</b>	<p>MPC FAPOS pigmentiert 990 verhindert ein Festhaften von Farbschmierereien. Nicht erwartet werden kann, dass die Anhaftung von Graffiti total verhindert wird. Graffiti nur mit CO-BIO-FLÜSSIG 996 Graffiti-Entferner ablösen.</p> <p>Wetterbeständig und wasserabweisend nach DIN 4108. Nassabriebbeständig Kl. 1, Wasserdampfdurchlässig, karbonatisierungsbremmend, vorzüglicher Verlauf, sehr gute Deckkraft, kreidungsstabil, schlagregendicht, verseifungs- und vergilbungsbeständig, besonders leicht zu verarbeiten, haftfest, beständig gegen Industrieabgase und Auftausalze. Das Material besitzt ein ausgezeichnetes Penetrationsvermögen (Eindringtiefe) sowie Poren auskleidende Eigenschaften für die leichtere Reinigungsfähigkeit. Die Oberflächen sind bei Verschmutzungen extrem gut zu reinigen und eignen sich daher auch als Anstrich für Schmutz sensible Flächen.</p> <p><b>Zugelassen durch die BAST (Bundesanstalt für Straßenwesen)</b>  <b>Achtung: Nach 5 Tagen Trocknung, ist das Material nur mit sich selbst zu überarbeiten. Die Eigenschaft für die extreme Graffiti-schutzwirkung. Die optimale Reinigungsfähigkeit ist schon nach 7 Tagen erreicht.</b></p>
	
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit maleco Tiefgrund 310 LF grundieren. Nachputzstellen vorher flutieren. Für Spachtelarbeiten ist LecoScan 512 Fassadenspachtel einzusetzen.
<b>Anstrichaufbau</b>	1-2 x MPC FAPOS pigmentiert 990 unverdünnt auftragen, abhängig vom Untergrund und notwendiger Deckfähigkeit bei Farbtonwechsel. Mit höherer Schichtstärke verbessert sich die Reinigungswirkung mit CO-BIO-FLÜSSIG 996 Graffiti-Entferner.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen.
<b>Abtönung</b>	Über das maleco Farbsystem
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5°C bis +30°C (Luft und Untergrund) und max. rel. Luftfeuchte von 80%.
<b>Verbrauch</b>	ca. 160-190 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich, je nach Untergrundsauhfähigkeit.
<b>Lagerung</b>	Kühl aber frostfrei.
<b>Trockenzeit</b>	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.