

Opti-Weiß 123 LF & 124 LF

Werkstoffart	Lösemittelfreie Kunststoff-Dispersionsfarbe für Innenanstriche.
Farbton	Weiß 123 LF und altweiß 124 LF
Glanzgrad	Stumpfmatt
Bindemittelbasis	Acryl-Copolymerdispersion.
Eigenschaften	Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 3, gute Deckkraft, spannungsarm, geruchsarm
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen flutieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Festhaftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
Anstrichaufbau	1 x 2 x Opti-Weiß 123 LF & 124 LF unverdünnt auftragen.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Malecolan Volltonfarben.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 160 - 190 ml/m ² pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser
Inhaltstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.