

LecoRapid Express-Acryl 672

Werkstoffart	LecoRapid Express-Acryl 672 ist ein Einkomponentiger, weißer, extrem schnelltrocknender, elasto-plastischer Dichtstoff auf Acrylbasis zum Füllen von Rissen und Anschlussfugen mit sehr geringer Schrumpfteigung. Das Material ist dauerelastisch, überstreichbar und nach Durchtrocknung und ohne Voranstrich auf vielen Untergründen selbstaftend.
Farbton	Weiß
Basis	Acrylatdispersion
Anwendung	LecoRapid 672 eignet sich zum Füllen von Rissen und Anschlussfugen zwischen allen mineralischen Untergründen, keramischen Fliesen, Holz, Styropor, Gipskarton, Porenbeton, Faserzement, lackierten Flächen, Wandbelägen, Dispersionsfarbanstriche, Kunstharzputzen, sowie Zierprofilen. Nicht geeignet für Dehnungsfugen im Hochbau, Fugen mit ständiger Wasserbelastung und auf Natursteinen oder Marmor. Bei tieferen Fugen muss eine Dreiflankenhaftung verhindert werden, daher vorab hierfür eine Rundschnur einlegen. Anstrichverträglich (DIN52452-4), Lösemittel- und Silikonfrei. Nicht geeignet für Naturstein, Marmor und dauerhafte Wassereinwirkungen, wie z.B. im Sanitärbereich, Bodenfugen im Außenbereich.
Untergründe	Der Untergrund muss tragfähig, griffig, öl-, fett- und staubfrei sein. Auch auf restfeuchten Untergründen geeignet. Schalöle, Fette und Wachse und nicht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Saugende Untergründe gut vornässen. Poröse und besonders saugende Untergründe können zur Verbesserung der Tragfähigkeit mit maleco Tiefgrund 310 LF oder einer Mischung aus Wasser und LecoRapid 672 im Verhältnis 1:4 verfestigt werden. Bei tiefen Fugen ein Füllband vorlegen.
Verarbeitung	Blasenfrei in die Fuge spritzen. Zum Glätten Wasser mit Spülmittelzusatz verwenden, um eine möglichst glatte Oberfläche zu erhalten. Durch Abkleben werden besonders klare Fugenränder erzielt. Klebebänder sofort nach Verarbeitung entfernen.
Überarbeitung	LecoRapid 672 kann bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte bereits nach 15min. mit Dispersionsfarben und aromatenfreien Lacken überarbeitet werden. Vor dem Überstreichen ist keine Grundierung erforderlich. Erhöhte Luftfeuchtigkeit verlängert die Überarbeitungszeit.
Technische Daten	Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C (Luft und Untergrund), Temperaturbeständig -25 bis +80°C, zulässige Gesamtverformung ca. 15%, Hautbildungszeit bei 23°C und 55%RF ca. 10-15 min., max. Fugenbreite 25mm. Shore-A-Härte ca. 18 +/- 3
Verbrauch	Reichweite einer 300 ml-Kartusche bei Fugendimension von: 4x6mm = 12,9m 6x6mm = 8,6m 8x6mm = 6,4m 12x8mm = 3,2m 16x10mm = 1,9m
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält 1,2 Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.